



Divisórias de Placa de Gesso Laminado

Espessura d, mm	Resistência térmica declarada R_D , m ² .K/W	Coefficiente de ab- sorção acústica AW, α_w	Código de desig- nação
EN 823	EN 12667 EN 12939	EN ISO 354	EN 13162
30	0,85	0,60	MW-EN 13162-T3- DS(23,90)-WS-MU1- AW0,60-AFr5
48	1,40	0,70	MW-EN 13162-T3- DS(23,90)-WS-MU1- AW0,70-AFr5
55	1,60		
65	1,90	0,80	MW-EN 13162-T3- DS(23,90)-WS-MU1- AW0,80-AFr5
90	2,60	1,00	MW-EN 13162-T3- DS(23,90)-WS-MU1- AW1-AFr5



	Espessura d (mm)	Comprimento l (m)	Largura b (m)	m² /embalagem	m² /paleta	m² /camião
Panel	30	1,35	0,60	17,82	356,40	6415
	48	1,35	0,40	10,80	194,40	3499
	48	1,35	0,60	11,34	226,80	4082
	55	1,35	0,40	9,72	174,96	3149
	55	1,35	0,60	9,72	194,40	3499
	65	1,35	0,40	8,64	155,52	2799
	65	1,35	0,60	8,10	162,00	2916
	90	1,35	0,60	6,48	129,60	2333
Rolo	48	12,00	0,40	14,40	288,00	5184
	48	12,00	0,60	14,40	288,00	5184
	65	9,00	0,40	10,80	216,00	3888
	65	9,00	0,60	10,80	216,00	3888

- Ótimo isolamento térmico e acústico de divisórias interiores horizontais e verticais.
- Adequado para novas construções e reabilitação. Especialmente desenvolvido para aplicar em soluções de placa de gesso laminado com perfilaria.
- A tecnologia **arena** da Isover permite que o produto tenha um toque agradável ao aplicar.
- Distintas modulações de largura 400 mm e 600 mm.
- Produto sustentável, com composição em material reciclado superior a 50%. Material reciclável 100%.
- Material inerte que não é um meio propício ao desenvolvimento de micro-organismos.
- Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a vida útil do edifício, não se degradando com o tempo.



Informações adicionais disponíveis em: www.isover.pt