

ONDUTISS® AIR 150

FICHA TÉCNICA

MATERIAL/APLICAÇÃO

Membrana multicamadas impermeável à água e permeável ao vapor de água, para a proteção da sua cobertura. A membrana pode ser aplicada diretamente sob o isolamento térmico.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso	150 g/m²
Reação ao fogo	Classe E
Impermeabilidade	Passa a 2kPa
Resistência ao vapor	$2,4 \cdot 10^8 \pm 10\%$ m² s Pa/kg
Resistência à tração no sentido longitudinal	260 (-65; +25) N/50mm
Resistência à tração no sentido transversal	130 (-30; +15) N/50mm
Alongamento no sentido longitudinal	60 (-15; +10) %
Alongamento no sentido transversal	100 (-25; +10) %
Resistência ao rasgamento	160 (-25; +25) N
Substâncias perigosas	não contém
DOP (CPR EU 305/2011)	F2014-001



NÚMERO DE CAMADAS

3 camadas

EMBALAGEM

1,5 x 50m / 75m² por rolo

ARMAZENAMENTO

ONDUTISS® deve ser armazenado em local seco, protegido dos raios UV e do calor, bem como da chuva.

APLICAÇÃO

<https://pt.onduline.com/produtos/sistema-de-subtelha/subtelha-ondutissr>

Esta ficha técnica está baseada na informação atualmente disponível. O produto é fabricado de acordo com os parâmetros mencionados acima, mas o fabricante/distribuidor não pode antecipar mudanças futuras, bem como alterações na legislação. É responsabilidade do consumidor, utilizar o produto de acordo com as recomendações do fabricante.

www.onduline.pt

Onduline
Rua das Lages, 524
4410-272 Canelas VNG
Telf : +351 227 151 230
Email : info@onduline.pt

07/2017

Onduline®