

M. CARDOSO, S.A.

AV. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE GONDOMAR, Nº80
4420 – 909 GONDOMAR - PORTUGAL
TEL.: (+351) 224660900 FAX: (+351) 224660949

FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO: *CORDA MULTIFILAMENTO ENTRANÇADA 16 TRANÇAS*

CARACTERISTICAS Cabo 100% em Polipropileno (PP)
DA FIBRA: Grande Resistência a:
- Abrasão
- Fadiga
- Tração
- Flutuabilidade
- Raios UV
- Alongamento (médio)
- Produtos Químicos

DIAM. mm	PESO g/ml	CARGA ROTURA
4	8	290 Kg
5	11,5	400 Kg
6	16	620 Kg
8	30	1.200 Kg
10	45	1.600 Kg
12	67,5	2.000 Kg
14	80	2.600 Kg
16	88	3.300 Kg

ALONGAMENTO NA ROTURA: 5 a 10%

Factor de segurança: 5 a 7 vezes a Carga de Rotura

Exemplo: $C.R. \div \text{Factor} = C. \text{Trabalho}$