

Identificação técnica

Tinta baseada em emulsão de copolímeros acrílicos, lavável, apresentando um acabamento mate, um nível elevado de cobertura, facilidade de aplicação e boa resistência a agentes atmosféricos.

Campo de utilização

Como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outras. Produto para utilização em exteriores e interiores.

Características físicas

Cor	Branco e cores.
Acabamento	Liso, mate.
Densidade	1,47 ± 0,15 – na cor branca.
Viscosidade	104 ± 4 KU.
Teor de sólidos	38 ± 2%, em volume – na cor branca.
Ponto de inflamação	> 100°C.
Tempo de secagem	Superficial: 30 minutos. Para repintura: 4 horas.
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

Preparação do substrato

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário **Ripofix**.
No interior, sobre estuques e pladur, utilizar o primário **Ripoprim**.
Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada e aplicar previamente o primário **Kenisol**.

Processo de aplicação

Trincha, rolo ou pistola.

Diluinte de aplicação

Água.

Esquema de aplicação

Aplicação normalmente em 2 a 3 demãos:

- A primeira, com o **Kencolor** diluído entre 10 e 20%;
- As seguintes, com o **Kencolor** ligeiramente diluído (até ao máx. de 5%).

Rendimento prático

11 – 15 m²/L/demão.

Diluinte de limpeza do equipamento de aplicação

Água.

Condições ambientais de aplicação e secagem

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

Estabilidade em armazém

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores apresentados são indicativos e são determinados em ambiente laboratorial controlado ($T = 23 \pm 2^\circ\text{C}$ e $HR = 50 \pm 5\%$). Consoante a cor do produto (se for o caso), algumas características poderão variar sensivelmente. A pedido, a **KENITEX** disponibiliza o boletim de análise correspondente ao fabrico fornecido. As características do produto e as condições descritas são resultado de ensaios laboratoriais e de campo, escolhidos caso a caso e suscetíveis de alteração sem aviso prévio, no sentido de melhoria da qualidade. O comportamento esperado do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas que vier a estar sujeito. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos da **KENITEX**.