

Mistral

1OAK ÚNICO

Roble natural, cepillado, barniz mate

14/3x190x1900 mm

Pavimento de madera multicapa compuesto por 3 capas (Ref. UNE EN 13489)

Estructura: Capas cruzadas, prensadas y encoladas

Especie: Quercus spp (roble)

Descripción:

Capa superior:	Roble	1 Lama
Capa intermedia:	Álamo	paneles
Capa inferior:	Álamo	chapa

Grosor: 14 mm (± 0,5 mm) **Capa noble:** 3 mm (± 0,5 mm)

Ancho: 190 mm (± 0,5 mm) **Largo:** 1.900 mm (± 0,2%)

CARACTERÍSTICAS

- **Grado de humedad:**
  Equilibrio higroscópico de humedad a la entrega: 9% ± 2%
  (Ref. UNE EN 13183-1:2002, "Determinación del contenido de humedad por el método de secado en estufa")
- **Dureza Brinell:** Promedio HB 3,7
- **Apariencia:**
  Apariencia de la capa noble: Roble selecto o semi-selecto de corte tangencial y radial. Puede presentar algún nudo aislado pequeño, y cambios en el color y en la textura UNE EN 13489.
- **Variación de color:**
  Según norma UNE 56.810:2010apdo. 12.10
- **Cracks:** no permitidos
- **Ataque Biológico:** no permitido.
- **Otro defecto no indicado:** No permitido a menos que se asemeje a un defecto ya definido en cuyo caso se considerará bajo ese defecto.
- **Presentación:** Material encajado. Max 30 % de tablas partidas.
- **Garantía: 20 años**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego*	D fl-s1
Emisión de folmaldehido**	E1
Emisión (contenido) de pentaclorofenol	PCP <0,25 ppm
Resistencia al deslizamiento	54 URSV
Resistencia térmica	0,0812-0,1633 m.K/W

* Declarado conforme a la norma *EN 13501-1*

** Declarado conforme a la norma *EN 717-1*

INSTALACIÓN

- Sistema flotante con capa de polietileno de 2mm y film de polietileno de 0.20mm válido como barrera de vapor según norma UNE 56.810.
- Sistema de interconexión de las lamas ranura/ lengüeta. Machihembrado.
- Encolado de lamas con adhesivo de clase D3 según norma UNE 56.810.
- Sobre sistemas de calefacción/refrigeración radiante por el suelo puede instalarse de dos formas: flotante o pegada al soporte.

  Se debe considerar la resistencia térmica de los materiales utilizados como subcapas. Se emplearán adhesivos fuertes basados en silanos, poliuretanos, etc. Para instalaciones sobre suelo radiante, se utilizará barrera de vapor y cartón difusor. UNE 56.810.