

Ficha técnica

toscca.com

SULIPAS

Madeira de pinho em Tosco

Comp./Length (mm)	E./ T (mm)	L. / W (mm)	Paletização/ Packing	
			Qtd /Qty (und/units)	Peso / Weigth (kg)
1400	100	240	28	490
2000		200	35	730
2000		240	28	700
2800		240	28	980
2800	130	260	20	980



Informação dos tratamentos

Autoclave | O tratamento da madeira em autoclave é um processo tecnológico que incorpora a física e química, permitindo **impregnar a madeira** com produtos **inseticidas e fungicidas** de ação comprovada, para a tornar **mais durável e resistente** em ambientes que provocariam uma deterioração rápida. O tratamento duplo de vácuo e pressão, **protege todo o borne** e atua em profundidade, tornando-o o mais adequado para utilizações extremas da madeira (**classe de risco 3.1, 3.2, 4 e 4sp**).

Nota: As informações apresentadas nesta ficha técnica são consideradas privadas e não podem ser reproduzidas ou utilizadas sem autorização prévia. Agradecemos a compreensão e o respeito por esta política.