

weberdry aqua block

Impermeabilização pronta a aplicar, flexível e revestível com cerâmica para zonas interiores

Utilização em zonas húmidas interiores como casas de banho e cozinhas em pavimentos e paredes.
Menor esforço na aplicação e manuseamento.
Revestível com cerâmica.

Utilizações

- Impermeabilização de paredes e pavimentos em áreas húmidas (casas de banho, cozinhas e outras zonas em ambiente interior), antes da colagem de cerâmica.
- Superfícies microfissuradas à base de cimento.

Suportes

- Betão, rebocos de cimento e cal e betonilhas cimentícias.
- Cerâmica ou pedra antiga.
- Gesso ou placas de gesso (sem necessidade de uso de primário).
- Placas compósitas de cimento.

Limites de utilização

- Não aplicar **weberdry aqua block** em piscinas e em fachada. Em piscinas usar **weberdry 824** ou **weberdry KF**.
- Não aplicar sobre membranas betuminosas ou revestimentos betuminosos em geral;
- Para contacto permanente com água potável usar **weberdry 824** ou **weberdry KF**.
- Produto não resistente aos UVs e, portanto, não apto para exposição solar direta. Revestir sempre com cerâmica ou outro produto resistente aos UVs.
- Não apto para ambientes exteriores.

Composição

- Resinas sintéticas em dispersão aquosa, cargas, inertes e aditivos específicos orgânicos e/ou inorgânicos.

Consumo

- 1,2 kg por m² para 2 demãos

Recomendações

- Temperaturas de aplicação: 5 °C a 35 °C.
- Não aplicar sobre suportes gelados ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes, suportes muito quentes ou sob incidência direta de radiação solar intensa, ou ainda sob efeito de ventos fortes.
- Assegurar que o suporte se encontra limpo, coeso e isento de hidrófugos ou outros tratamentos que prejudiquem a aderência do produto.
- Se aplicado em local pouco ventilado, promover a ventilação e se necessário recorrer a meios mecânicos.
- Proteger da chuva ou da incidência direta de água nas primeiras 24 horas após a aplicação da última camada.
- Sobre suportes de cerâmica ou pedra que se encontre irregular aplicar um barramento de 1 a 2 mm de **webercol duorapid** para corrigir irregularidades e promover aderência.

Características de utilização (*)

- Produto pronto a aplicar, sem necessidade de adição de água.
- Temperaturas de aplicação: 5 °C a 35 °C
- Por camada não exceder 1,0 kg/m²
- Intervalo entre camadas: 30 minutos
- Espessura final: 0,5 mm depois de seco
- Tempo de espera para ser recoberto por cerâmica: 60 minutos (após aplicação da última camada).

(*) Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

Prestações (*)

- Densidade da pasta: 1,34 kg/l;
- Impermeabilidade à água: sem penetração
- Resistência à fissuração:
 - Condições normais $\geq 0,75$ mm
 - Muito baixa temperatura (-20 °C) $\geq 0,75$ mm
- Aderência inicial por tração: $\geq 0,5$ N/mm²
- Aderência após ação do calor: $\geq 0,5$ N/mm²
- Aderência após contacto com a água: $\geq 0,5$ N/mm²
- Aderência após contacto com a água de cal: $\geq 0,5$ N/mm²
- Aderência após ciclos de gelo-degelo: $\geq 0,5$ N/mm²
- Libertação de substâncias perigosas: Consultar FDS
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a 70 °C

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- O suporte deve apresentar-se consistente e sólido, isento de poeiras superficiais e sem resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície, gorduras, pinturas) ou eflorescências que possam dificultar a aderência do material.
- Devem-se eliminar irregularidades acentuadas de modo que o suporte esteja plano para facilitar a aplicação da membrana e evitar variações de espessura significativas
- Zonas pontuais degradadas devem ser reparadas com argamassas adequadas da gama **weberrep** ou **weberfloor**.
- Sobre cerâmica ou pedra antiga, verificar se está adequadamente aderida. Se necessário remover peças pontuais e preencher os espaços vazios com argamassas indicadas.
- Tratar remates de encontro de pavimento com parede, efetuando uma meia cana com argamassas da gama **weberrep** ou o produto **weberfloor rep**. Em alternativa, pretendendo manter a esquina viva aplicar a banda deformável **weberdry roll banda** ou **weberdry banda**.
- Nas juntas de fracionamento e dilatação usar a banda **weberdry banda**.

Aplicação

- Mexer ligeiramente o **weberdry aqua block** para o tornar mais fluído e fácil de aplicar.
- Aplicar o **weberdry aqua block** em pelo menos duas camadas, usando rolo, trincha ou por projeção airless.
- Garantir no mínimo 1,2 kg/ m² (não usar mais de 1,0 kg/m² por camada).
- Aplicar a primeira camada usando o rolo ou a trincha. Incorporar a banda deformável (**weberdry roll banda**) ou a banda de rede de fibra de vidro (**weberdry banda**) na primeira camada nas transições de paramento vertical-horizontal e/ou cantos. Este produto não carece de incorporação de rede no paramento vertical nem horizontal (excetuando zonas de transição onde se deve aplicar umas das bandas acima mencionadas)
- Após aproximadamente 30 minutos (*) aplicar a segunda camada com recurso a rolo e/ou projeção airless. Repetir o processo se for necessário e aplicar mais camadas.
- Pontualmente em situações menos exigentes pode ser aplicado com trincha e sem incorporação de rede.
- Após secagem da última camada de impermeabilização – aproximadamente de 60 minutos (*), colar o revestimento cerâmico ou pétreo usando produtos adequados da gama **webercol** e rejuntar com produtos adequados da gama **webercolor**.

(*) Os tempos indicados, obtidos em condições ambientais normalizadas, poderão ser alongados a baixas temperaturas e encurtados a temperaturas mais elevadas.

Recomendações de Segurança na Utilização

- Antes de utilizar o produto leia atentamente o rótulo na embalagem e a Ficha de Dados de Segurança em saint-gobain.pt.
- Como medida de proteção individual deve usar luvas não absorventes, máscara de proteção de poeiras e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.



Apresentação

- Balde de 10 kg
(paleta de 40 baldes x 10 kg = 400 kg)
- Balde de 20 kg
(paleta de 33 baldes x 20 kg = 660 kg)

Cor

Amarelo

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada e ao abrigo do gelo, sol e humidade

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.

Apesar do rigor que aplicamos no que fazemos, não lhe podemos assegurar que os textos ou imagens inseridas nesta Ficha Técnica ou em quaisquer outros elementos de documentação da Saint-Gobain estejam isentos de erro involuntário.

Assim, como profissional a quem os nossos produtos e soluções são destinados, muito lhe agradecemos:

- a) Que analise previamente toda a documentação relativa a quaisquer produtos que deseje adquirir ou solução que pretenda adotar, assim como que nos coloque qualquer dúvida ou reserva que essa documentação lhe suscite;
- b) Que nos indique quaisquer erros que detete nessa documentação; em especial (pois como profissional poderá mais facilmente percebê-los) quando incidam sobre as características técnicas e físicas das nossas soluções ou produtos e/ou sobre preços, quantidades ou quaisquer outras condições propostas.

Para limitar o mais possível os efeitos de potenciais erros, a Saint-Gobain poderá:

- a) Saná-los e/ou retificá-los;
- b) Informar da sua existência e retificação aos destinatários, compradores e/ou interessados nos produtos ou soluções cuja documentação contivesse tais erros;
- c) Cancelar a entrega de encomenda ou a venda ou adjudicação de produto ou solução, ainda que previamente aceites, quando tal encomenda ou venda estiver sustentada em informação que incluisse erros ou que destes tivesse resultado.

A Saint-Gobain não assumirá responsabilidades emergentes desses erros se (por força da sua natureza ou do contexto em que ocorram) foram manifestos para destinatário que esteja de boa-fé e/ou que já os conhecesse ou devesse conhecer.