

Garantía 20 años

10AK **GALERNA**

14/3x190x1900mm I Roble rústico, cepillado suave, barniz invisible

Pavimento de madera multicapa compuesto por 3 capas (Ref. UNE EN 13489)

Estructura
Capas cruzadas, prensadas y encoladas

Especie
Quercus spp (roble)

Descripción
Capa superior: Roble I 1 lama
Capa intermedia: Álamo I paneles
Capa inferior: Álamo I chapa

Grosor: 14mm (±0,5)

Capa noble: 3mm (± 0,5)

Ancho: 190mm (±0,5)

Largo: 1.900mm (± 0,2)

CARACTERÍSTICAS

Grado de humedad Equilibrio higroscópico de humedad a la entrega: 9% ± 2% Ref. UNE EN 13183-1:2002, "Determinación del contenido de humedad por el método de secado en estufa")

Dureza Brinell Promedio HB 3,7

Apariencia Apariencia de la capa noble: Roble selecto o semi-selecto de corte tangencial y radial. Puede presentar algún nudo aislado pequeño, y cambios en el color y en la textura UNE EN 13489.

Variación de color Según norma UNE 56.810:2010apdo. 12.10

Cracks no permitidos

Ataque biológico no permitido

Otro defecto no indicado No permitido a menos que se asemeje a un defecto ya definido en cuyo caso se considerará bajo ese defecto.

Presentación Material encajado.
Max 30 % de tablas partidas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES
Reacción al fuego	D fl-s1
Emisión de formaldehido	E1
Emisión de pentaclorofenol (contenido)	PCP ≤ 5 ppm
Emisión de otras sustancias peligrosas	PND
Resistencia al deslizamiento	54 USRV
Conductividad térmica	0,139 - 0,129 W/mK
Durabilidad biológica	Clase de uso 1 (CU1)*

*Declarado conforme a la norma EN 335 como clase de uso previsto.

INSTALACIÓN

Sistema flotante con capa de polietileno de 2mm y film de polietileno de 0.20mm válido como barrera de vapor según norma UNE 56.810.

Sistema de interconexión de las lamas ranura/ lengüeta: Clic.

Encolado de lamas con adhesivo de clase D3 según norma UNE 56.810.

Sobre sistemas de calefacción/refrigeración radiante por el suelo puede instalarse de dos formas: flotante o pegada al soporte.

Se debe considerar la resistencia térmica de los materiales utilizados como subcapas. Se emplearán adhesivos fuertes basados en silanos, poliuretanos, etc. Para instalaciones sobre suelo radiante, se utilizará barrera de vapor y cartón difusor. UNE 56.810.



· LA BASE DE TODA ESTÉTICA DE INTERIORES · BARCELONA DESDE 1977 ·

info@yvyra.es +34 935 086 580 yvyra.es

